

MEYCO FIX FLOWCABLE

Lujuuskehitystä nopeuttava ja lujuutta parantava sementtimassan lisääaine pultti- ja ankkurijuotoksiin

Tuotekuvaus

Meyco Fix Flowcable on jauhemainen lisääaine ja sitä käytetään erilaisiin sementtipohjaisilla injektiointi-massilla tehtäviin pultti- ja ankkurijuotoksiin. Lisääineen käytöllä saadaan aikaan pumpattava, tiksotrooppinen sementtipasta, jonka vesi/segmentti-suhde on silti hyvin alhainen. Lisääineen annostus on vain 3-6 % sementin massasta ja vesi/segmentti-suhde voidaan laskea tasolle 0,25. Meyco Fix Flowcable sisältää hyvin tehokkaan notkistavan aineosan, kutistumista kompensoivan komponentin sekä massan tiksotrooppisuutta edistäviä aineita.

Erittäin tehokkaasta notkistimesta johtuen vesi/segmenttisuhde voidaan alentaa tasolle 0,25. Tämä puolestaan mahdolistaan massan nopean lujuuskehityksen ja korkeat loppulujuudet. Kuitenkin samaan aikaan massan työstöaika on erittäin pitkä mikä mahdolistaan joustavan ankkurointi- ja pullitustyön suorittamisen.

Sovellitusalueet

- Kallio-pultitus;
- Vaijeripultitus;
- Ankkurointityöt kallio- ja maarakennuskohteissa;
- Segmentti-injektiointi.

Meyco Fix Flowcable on suunniteltu erityisesti kallio-pultitus ja –ankkurointikohteisiin normaaleja umpiteräksiä sekä putkiankkureita käytettäessä. Se on erityisen käyttökelpoinen pään yläpuoliin juotoksiin voimakkaan tiksotrooppisuutensa ansiosta. Tällöin voidaan välttää massan valuminen ulos reiästä ja loppituloksena on koko ankkurointipituudeltaan juottettu ankkuri. Massan kutistumattomuus edesauttaa ankkuroinnin onnistumista. Normaaleilla sementtipastoilla massan suhteellinen kutistuminen on vesi/segmentti suhteesta riippuen 0,02-0,03 % (2000-3000 microstrain'ia), joka heikentää tartuntaa ja siten ankkurointikapasiteettia.

Meyco Fix Flowcable ei ainoastaan eliminoi kutistumista, vaan aikaansaataan massan lievän paisumisen asettumis- ja kovettumisvaiheessa.

Ominaisuudet

Tyypillinen Meyco Fix Flowcable'n käytöllä saavutettava lujuuskehitys
(vesi/segmentti suhde 0,25, lämpötila 20 °C):

Aika [h]	Puristuslujuus [MPa]
6	> 3,0
8	> 8,0
10	> 12,0
24	> 30,0
28	> 70,0

Käyttöohje

Sekoitus:

- 25 litraa vesijohtovettä
- 5 kg Meyco Fix Flowcable
- 100 kg segmenttiä

1. Lisää noin 95 % tarvittavasta vedestä massan sekoittimeen;
2. Lisää 5 kg Meyco Fix Flowcable'a pyörivään sekoittimeen;
3. Lisää hitaasti ja jatkuvasti sekoittaen 100 kg segmenttiä. Sekoita 3 minuuttia kunnes massa on tasalaatuista eikä siinä ole sementtipaakkuja;
4. Säädä lopullinen massan työstettävyys lisäämällä mahdollinen loppuveksi.

Esivalmistelut:

1. Käytä mieluummin aina jäykästä PVC putkesta tehtyä injektiointiletkua. Massan pumpaukseen soveltuu parhaiten tavallinen injektiointityössä käytettävä mäntä- tai ruuvipumppu.
2. Huuhtele injektoitavat ja ankkuroitavat reiät ennen ankkureiden asentamista.



MEYCO FIX FLOWCABLE

Tekniset tiedot	
Olomuoto	harmaa jauhe
pH	>12 veteen sekoitettuna
Liukenevuus	alhainen
Kloridilisäys	ei ole lisätty

Esijuotetut ankkurit:

1. Aseta injektiointiletkun suu (putki) porareiän pohjaan;
2. Aloita massan pumpaus;
3. Vedä letkua hitaasti ylös reiän pohjalta massan pumpauksen aikana, massan pursuaminen yli ilmaisee reiän olevan täynnä;
4. Tiksotrooppisuutensa ansiosta massa pysyy hyvin myös pään yläpuolisissa reiissä;
5. Asenna ankkuri ja lukitse se liikkumattomaksi.

Esijuotetut ankkurit, putkiankkurit:

1. Asenna injektiointelku ankkuriin ja aloita massan pumpaus;
2. Jatka kunnes massa pursuaa ylitse kallion ja putken välistä rajapinnasta. Massan tulisi olla usein edellisistä notkeampaa, jotta täyttyminen voidaan varmistaa. Varmista myös, että injektiointimassa todella pumpataan reikään eikä ainoastaan kaadeta.

Pakkaus

Meyco Fix Flowcable on saatavissa 10 kg paperisäkeis-sä.

Varastointi

Tuote säilyy avaamattomissa ja tiukasti suljetuissa alkuperäissä säkeissä 12 kk. Varastointi kuivissa tiloissa. Älä käytä yli kuukausi aiemmin avattuja pakauksia.

Turvallisuus

Vaikka tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi aineeksi, on tärkeää välttää aineen joutumista iholle tai silmiin. Työskenneltäessä on käytettävä suojalaseja ja suojakäsineitä. Mikäli ainetta joutuu iholle tai silmiin, huuhtele välittömästi runsalla vedellä.

Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen käyttöä.

Oikeudet tämän asiakirjan muuttamiseen pidätetään eikä asiakirjan virheettömyyttä taata.

BASF Oy
PL 94 / Lyhtytie 3
11101 RIIHIMÄKI
Puh. 010 830 2000 , Fax 010 830 2057
www.basf-cc.fi